

CENTOPLEX 24 DL

Низкотемпературная смазка для подшипников качения и скольжения



Ваши преимущества

- Низкотемпературная смазка
- Динамически легкая
- Долговременная смазка для простых применений
- Универсальная смазка

Ваши потребности - наше решение

CENTOPLEX 24 DL – это низкотемпературная смазка с хорошей стойкостью к окислению на основе минеральных масел и литиевого кальциевого мыла. Хорошая механическая стабильность продукта обеспечивает долговременное смазывание при нормальных температурах и нагрузках.

Применение

CENTOPLEX 24 DL может использоваться в качестве низкотемпературной смазки во многих различных применениях для подшипников скольжения и качения, а также в точках смазывания с низкими крутящими моментами и/или высокими скоростями вращения. Смазка CENTOPLEX 24 DL доказала свою эффективность при смазывании дверных ручек и запорных механизмов в автомобилях, стеклоочистителях и небольших зубчатых передачах.

Для долговременного смазывания температура в точке трения должна быть не более 70 °С. Мы будем рады проконсультировать вас по вопросам интервалов повторного смазывания и количества смазки.

Указания по применению

CENTOPLEX 24 DL можно наносить смазочным шприцем, кистью или шпателем. Прокачиваемость через централизованные системы смазывания должна быть проверена производителем системы перед использованием. Точку трения можно очистить с использованием чистящих средств.

Паспорт безопасности

Паспорт безопасности можно запросить на нашем сайте www.klueber.ru. Вы также можете получить его у вашего контактного лица компании Klüber Lubrication.

Упаковка	CENTOPLEX 24 DL
банка, 1 кг	+
ведро, 25 кг	+

Информация о продукте	CENTOPLEX 24 DL
Артикульный номер	020008
Цвет	коричневый
Химический состав, масло	минеральное масло
Химический состав, загуститель	литиево-кальциевое мыло
Нижний уровень рабочей температуры	прибл. -35 °С / -31 °F
Точка каплепадения, DIN ISO 2176, IP 396	>= 170 °С
Давление истечения смазок DIN 51805, температура при испытании: -45°С	<= 1 400 мбар
Рабочая пенетрация, DIN ISO 2137, 25°С, нижний уровень значения	280 x 0.1 мм
Рабочая пенетрация, DIN ISO 2137, 25°С, верхний уровень значения	310 x 0.1 мм



CENTOPLEX 24 DL

Низкотемпературная смазка для подшипников качения и скольжения

Информация о продукте

CENTOPLEX 24 DL

Проба на медную пластинку, DIN 51811, (смазка), 24ч/80°C

1 - 80 степень коррозии

Водостойкость, DIN 51807 ч.01, 3 ч / 40°C, оценочная степень

<= 1 - 40

Минимальный срок хранения при условии хранения продукта в оригинальной закрытой таре в сухом месте без замораживания

24 мес.

Klüber Lubrication – your global specialist

Нашим призванием является разработка инновационных трибологических решений. Благодаря персональным консультациям мы помогаем нашим клиентам быть успешными по всему миру, во всех отраслях промышленности, на всех рынках. Благодаря нашим проработанным инженерно-техническим решениям и опытным компетентным специалистам уже более 90 лет мы соответствуем все более возрастающим требованиям на высокоэффективные смазочные материалы.

ООО "Клюбер Лубрикейшн"

Москва, просп. Андропова, д. 18, кор. 6, офис 5-12
Тел. +7 (499) 683-00-33, www.klueber.ru

Данное описание продукта предназначено для технически подготовленного читателя и содержит информацию о возможном применении, которой мы обладали на момент публикации. Оно не дает гарантий тех или иных качеств продукта и не освобождает пользователя от необходимости проводить предварительные испытания с выбранным продуктом. Указаны ориентировочные значения показателей, зависящие от состава смазочного материала, предполагаемой цели использования и метода нанесения. В зависимости от характера механико-динамической и химической нагрузки, температуры, времени эксплуатации и давления характеристики смазочных материалов могут изменяться. Эти изменения характеристик продукта могут повлиять на работу детали. Мы рекомендуем связаться с нашими техническими консультантами, чтобы обсудить ваш конкретный случай. По возможности мы можем предоставить вам образец продукта для испытаний. Мы постоянно работаем над улучшением нашей продукции, поэтому компания Klüber Lubrication оставляет за собой право в любое время и без предварительного уведомления изменить все технические характеристики, содержащиеся в данном описании.

Издатель и авторское право: Klüber Lubrication München SE & Co. KG.
Перепечатка, полностью или частично, разрешена только после предварительной консультации с Klüber Lubrication München SE & Co. KG, с указанием источника и передачей копии документа.