

Klüberlub EH 71-241

Высокотемпературная смазка для шарниров равных угловых скоростей



Преимущества использования

- Очень хорошая защита от коррозии
- Увеличенный срок службы шарниров
- Хорошая совместимость с эластомерами
- Допуск VW TL 52133

Описание

Klüberlub EH 71-241 – это высокотемпературная смазка на базе минерального масла и полимочевины с твердыми смазочными веществами.

Применение

Klüberlub EH 71-241 – это высокотемпературная смазка для применения в шариковых шарнирах равных угловых скоростей.

Благодаря специальным присадкам и твердым смазочным веществам достигнута превосходная защита от износа и долгий срок службы шарниров. Смазка Klüberlub EH 71-241 получила допуск VW согласно TL 52133.

Klüberlub EH 71-241 хорошо совместима со многими материалами сальфонов, например, CR, NBR, HNBR (хлоропреновый каучук, нитрильный каучук, гидрированный бутадиен-нитрильный каучук) и обычными ТЭП (термопластичными эластомерами).

Указания по применению

Klüberlub EH 71-241 может наноситься смазочным шприцем, кистью или шпателем и прокачивается через автоматические системы.

Паспорт безопасности

Паспорт безопасности можно запросить на нашем сайте www.klueber.com. Вы также можете получить его у Вашего контактного лица компании Klüber Lubrication.

Упаковка	Klüberlub EH 71-241
банка, 1 кг	+
ведро, 25 кг	+
бочка стальная, 180 кг	+

Информация о продукте	Klüberlub EH 71-241
Артикульный номер	020289
Химический состав	твёрдый смазочный материал
Химический состав, загуститель	полимочевина
Химический состав, масло	минеральное масло
Нижний уровень рабочей температуры	-35 °C / -31 °F
Верхний уровень рабочей температуры	140 °C / 284 °F
Цвет	чёрный
Рабочая пенетрация, DIN ISO 2137, 25°C, нижний уровень значения	290 x 0.1 мм



Klüberlub EH 71-241

Высокотемпературная смазка для шарниров равных угловых скоростей

Информация о продукте	Klüberlub EH 71-241
Рабочая пенетрация, DIN ISO 2137, 25°C, верхний уровень значения	310 x 0.1 мм
Пики температуры до	160 °C
Точка каплепадения, DIN ISO 2176	> 220 °C
Сепарация масла VW-PV 1423 t=1 ч., T= 120°C, U=2000 об/мин	<= 15 весовых %
Минимальный срок хранения при условии хранения продукта в оригинальной закрытой таре в сухом месте без замораживания	24 мес.

Klüber Lubrication – your global specialist

Инновации в мире трибологии – наша страсть. Консультанты Klüber Lubrication, поддерживая с клиентами тесный личный контакт, помогают им добиться успеха во всем мире, во всех отраслях промышленности и во всех сегментах рынка. Благодаря смелым техническим решениям наш опытный и компетентный персонал вот уже более 80 лет производит высокоэффективные смазочные материалы, отвечающие постоянно повышающимся современным требованиям.

Klüber Lubrication München SE & Co. KG /

Geisenhausenerstraße 7 / 81379 München / Германия /

телефон +49 89 7876-0, факс +49 89 7876-333.

Данный информационный листок предназначен для технического подготовленного читателя и содержит информацию о возможном применении продукта, которой мы обладали на момент публикации. Он не содержит гарантий тех или иных качеств продукта и не освобождает пользователя от необходимости проводить предварительные испытания с выбранным продуктом. Указаны ориентировочные значения показателей, зависящие от состава смазочного материала, предполагаемой цели использования и метода нанесения. В зависимости от характера механико-динамической и химической нагрузки, температуры, времени эксплуатации и давления характеристики смазочных материалов могут изменяться. Эти изменения характеристик продукта могут повлиять на работу детали. Мы рекомендуем Вам связаться с нашими техническими консультантами, чтобы обсудить Ваш конкретный случай. По возможности мы с удовольствием предоставим Вам образец продукта для испытаний. Мы постоянно работаем над улучшением нашей продукции, поэтому компания Klüber Lubrication оставляет за собой право в любое время и без предварительного уведомления изменить все технические характеристики, содержащиеся в данном информационном листке.

Издатель и авторское право: Klüber Lubrication München SE & Co. KG. Перепечатка, полностью или частично, разрешена только после предварительной консультации с Klüber Lubrication München SE & Co. KG, с указанием источника и передачей копии документа.