

Описание:	Свойства:
<p><i>Hydra</i> не только самый эффективный очиститель от бетонных загрязнений, но и самый безопасный. Он не разъедает кожу, безопасен как при применении, так и при хранении. Жидкость <i>Hydra</i> на 15% более эффективна, чем соляная кислота, при этом не наносит вред здоровью и окружающей среде.</p> <p>Жидкость <i>Hydra</i> безопасна для лакокрасочных покрытий, хрома, пластмассы, алюминия и стекла, электропроводки. <i>Hydra</i> не содержат неорганических кислот и поэтому не вызывает коррозии и может безопасно использоваться с различным оборудованием. <i>Hydra</i> идеальна для очистки бетономешалок, форм, тротуарной плитки, бассейнов, ручного инструмента, окон и любых загрязненных цементом поверхностей. Жидкость <i>Hydra</i> не требует нейтрализации. Не выделяет вредных паров и полностью биоразлагаема.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Удаляет минеральные отложения</li> <li>• Безопасна для кожи</li> <li>• Биоразлагаема на 100 %</li> <li>• Безопасна для стекла и хрома</li> <li>• Не содержит неорганических кислот</li> <li>• Не выделяет ядовитых паров</li> </ul>
Рекомендации по применению:	
<p>Максимальной эффективности можно добиться при нанесении <i>Hydra</i> на сухой бетон при теплой погоде. Для удаления затвердевшего бетона и цемента, обильно нанесите жидкость <i>Hydra</i> кистью или разбрызгивателем непосредственно на очищаемые участки. При этом должно начаться незначительное пенообразование. Подождите не менее 20 минут для размягчения цементного связующего. Продукт продолжает взаимодействие с цементным связующим даже после того, как пенообразование прекратится. После того как бетон размягчится, нанесите обычную воду и оставьте ее на этой поверхности приблизительно на 10 минут. Удалите бетон скребком или водной струей под давлением. Если после этого остатки бетона все еще не удалены, необходимо нанести средство еще раз. Если после обработки бетон был оставлен на ночь, следующим утром нанесите <i>Hydra</i>, чтобы повторно смягчить бетон. Оставьте свежий слой на 10-15 минут. Затем удалите размягченный бетон, как указано выше.</p>	